


Kvetináč PILETA




Kvetináč PILETA sa v prírodnej farbe vyrába s povrchom hladkým a tryskaným. V bielej a čiernej farbe potom vo vyhotovení s vymývaným povrchom. Každý kus je vybavený odtokovým otvorom. Výrobok je mrazuvzdorný a môže byť trvalo umiestnený v exteriéri po celý rok.

Rozmery výrobkov

PILETA 1



PILETA 2



Farebné vyhotovenie

Povrch hladký



prírodné

Povrch tryskaný



prírodné

Povrch vymývavý



biela



čierna

Technické špecifikácie

názov výrobku	rozmery			merná jednotka	1 ks/kg	paleta/ks	hmotnosť výrobkov na pal. (kg)	druh palety
	dĺžka	šírka	výška					
PILETA 1	800	300	350	ks	95	3	285	EUR 120×80
PILETA 2	1 000	400	600	ks	275	2	550	EUR 120×80



Vysvetlivky k piktogramom

	Plocha pochôdzna		Impregnácia Protect System TOP		Výrobky podliehajúce príslušným európskym normám
	Plocha pojazdná osobnými automobilmi		Impregnácia Perfect Clean TOP (PCT)		Pohľadové hrany
	Plocha pojazdná nákladnými automobilmi		Odolnosť voči mrazu		
	Ochranný systém Protect System IN		Zvýšená protišmyková charakteristika		





Kvetináč PILETA

Rez




Pôdorys



Kvetináč PILETA



SADENIE RASTLÍN DO KVETINÁČOV – všeobecná schéma vrstiev kvetináčov



POMER
JEDNOTLIVÝCH VRSTVIEV

2/4 substrát

1/4 keramzit

1/4 štrk

- 1 RASTLINA
- 2 MULČOVACIA VRSTVA – KERAMZIT fr. 8/16 mm, MULČOVACIA KÓRA
- 3 SUBSTRÁT (určený na pestovanie rastlín v nádobách), množstvo 2/4
- 4 SEPARAČNÁ VRSTVA – (napr. GEOTEXTÍLIA, PLASTOVÁ MRIEŽKA veľkosť ôk cca 4 mm)
- 5 KERAMZIT fr. 8/16 mm, množstvo 1/4
- 6 SEPARAČNÁ VRSTVA – (napr. GEOTEXTÍLIA, PLASTOVÁ MRIEŽKA veľkosť ôk cca 4 mm)
- 7 DRENÁŽNE VRSTVY (napr. štrk fr. 16/32 mm, množstvo 1/4)
- 8 SEPARAČNÁ VRSTVA – (napr. GEOTEXTÍLIA, PLASTOVÁ MRIEŽKA veľkosť ôk cca 4 mm)
- 9 ODTOK NA PREBYTOČNÚ VODU
- 10 OBVODOVÁ DILATÁCIA (penový polystyrén hr. 2 cm)

Pred nákupom výrobkov spoločnosti PRESBETON venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám

Pred vlastným kladením alebo zabudovaním betónových výrobkov venujte pozornosť odporúčaniam výrobcu pre konkrétny výrobok, a to najmä danému účelu použitia, zásadám kladenia/zabudovania a odporúčaniam pre údržbu. Kompletná technická dokumentácia je dostupná voľne na stiahnutie na www.presbeton.cz (technické návody, vyhlásenie o parametroch, záručný list) alebo na predajných miestach. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky kladenia/zabudovania odporúčame zveriť realizáciu diela v prípade pochybností profesionálnej firme. **Kladenie dlažbových dosiek a kameňov bez škár** (hlavne pri druhoch bez distančníkov) **má za následok poškodenie dlažby vyštípaním hrán a rohov**, a to tak vo fáze kladenia, ako aj pri jej používaní. Dodržiavajte odporúčanú šírku škáry (spravidla 3–5 mm). Škár vyplňte čistým kremičitým pieskom frakcie 0–2 mm.

Vápenné výkvet

Obyčajne sa prejavujú formou bielych až mliečnych škvŕn rozličného tvaru. Ide o uhlíčan vápenatý, ktorý vzniká na povrchu betónového výrobku reakciou hydroxidu vápenatého z betónu s oxidom uhlíčitým z ovzdušia. Hydroxid vápenatý sa prirodzene tvorí pri zmiešaní cementu s vodou. Pri klasických cementových betónoch je to prirodzený jav, ktorý nie je známkou nedostatočnej kvality. Postupom času v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov vápenný výkvet postupne odznieva. Obyčajne je preto najvhodnejšie vydržať a nechať pracovať prírodu, než sa hneď snažiť výkvet odstraňovať, čo môže za určitých okolností, najmä pri použití chemických prípravkov, viesť k narušeniu povrchu a vzhľadu výrobku.



Odlíšnosti farebného odtieňa

Na výslednú farebnosť betónového výrobku má vplyv celý rad faktorov, ktoré nie je možné pri priemyselnej výrobe vylúčiť. Ide napríklad o prirodzené farebné odchýlky prírodných vstupných surovín, odlišné teplotné a vlhkosťové podmienky pri výrobe a následnom zrení betónových výrobkov a pod. Farebnosť betónových výrobkov sa v určitej miere vyvíja aj dlhodobým pôsobením konkrétnych vplyvov vonkajšieho prostredia (poveternostné vplyvy, druh a intenzita prevádzky, UV žiarenie atď.). Túto vlastnosť majú betónové výrobky spoločnú s prírodnými materiálmi. Betón je tak v tomto smere špecifickým materiálom a nie je možné od neho očakávať identickú farebnosť, na akú sme zvyknutí napr. pri plastoch, náterových hmotách, nábytkových krycích dyhách a pod. V súvislosti s odlišnosťami vzhľadu a farebnosti výrobkov je nutné spomenúť tiež odlišnú mieru nasiakavosti, ktorá v podstate súvisí s originalitou každého betónového výrobku a môže mať výrazný vplyv na farebnosť a celkový vzhľad. Jej prejavom je rôzna doba vysychania povrchu betónových výrobkov po kontakte s vodou, resp. dažďovými zrážkami.



Odreniny povrchu

K odreninám povrchu betónových výrobkov bežne dochádza pri doprave a manipulácii. Z povahy a charakteru tohto materiálu sa odreniny nedajú vylúčiť. Bežné odreniny, ku ktorým dochádza vo väčšine prípadov, postupne vďaka pôsobeniu poveternostných vplyvov a prevádzky opticky zanikajú. Pri vodorovných plochách, t. j. pri dlažbách, je tento proces rýchlejší v dôsledku zvýšeného zaťaženia povrchu prirodzeným oterom, na ktorý sú betónové povrchy dostatočne dimenzované, naproti tomu pri murovacích prvkoch je potrebné počítať s dlhším časovým horizontom odznenia odrenín.

