


PIANETA



Dlažba tvorená štyrmi rozmerovo rôznymi prvkami vo variante hladkého alebo reliéfneho povrchu. Vzhľadom na počet prvkov možno na vydláždenej ploche vytvárať zaujímavé a rôznorodé zostavy. Výška 60 mm umožňuje využitie tejto dlažby pre pochôdzne plochy a miesta s občasným prejazdom osobných automobilov. Atraktívne colormixy kombinujúce v dnešnej dobe žiadane farby: ako je čierna, sivá, červená či oranžová budú krásnym doplnkom súčasnej modernej architektúry v súkromnom i verejnom sektore. Dlažba je dodávaná s úpravou Protec System IN alebo s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP.

- výška 60 mm, vhodné na pochôdzne plochy a ľahkú premávku (osobné auto)
- 4 rozmerovo rôzne prvky
- prvky nie je možné dodávať jednotliво
- pri pokladaní dlažby vo vyhotovení colormix je potrebné odoberať prvky z viacerých vrstiev a palet naraz, aby bola výsledná vydláždená plocha sfarbená rovnomerne a aby nedošlo k vzniku nežiaducich farebných zoskupení
- kladie sa so škárou 3–5 mm
- protišmyková charakteristika – orientačná kyvadlová hodnota USRV:
 - povrch hladký cca 75
 - povrch hladký PCT cca 45
 - povrch reliéfný cca 80
 - povrch reliéfný PCT cca 50

Rozmery výrobkov



Zostava 4 prvkov. Prvky nie je možné dodávať jednotlivo.

Farebné vyhotovenie







Povrch: hladký, reliéfný



Technické špecifikácie

názov výrobku	rozmery			merná jednotka	paleta/ks	paleta/m ²	vrstva/m ²	hmotnosť výrobkov na pal. (kg)	druh palety
	dlžka	šírka	výška						
PIANETA – reliéfná	600/400/400/200	400/400/200/200	60	m ²	20/20/10/20	9,6	0,96	1 241	EUR 120×80
PIANETA – hladká	600/400/400/200	400/400/200/200	60	m ²	20/20/10/20	9,6	0,96	1 280	EUR 120×80

Skladobnosti

PA1**PA5****PA6****PA7****PA8****PA9**

Vysvetlivky k piktoigramom

 Plocha pochôdzna

 Plocha pojazdná osobnými automobilmi

 Plocha pojazdná nákladnými automobilmi

 Ochranný systém Protect System IN

 Impregnácia Protect System TOP

 Impregnácia Perfect Clean TOP (PCT)

 Odolnosť voči mrazu

 Zvýšená protišmyková charakteristika

 Výrobky podliehajúce príslušným európskym normám


 Pohľadové hrany

Pred nákupom výrobkov spoločnosti PRESBETON venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám

Pred vlastným kladením alebo zabudovaním betónových výrobkov venujte pozornosť odporúčaniam výrobcu pre konkrétny výrobok, a to najmä danému účelu použitia, zásadám kladenia/zabudovania a odporúčaniam pre údržbu. Kompletná technická dokumentácia je dostupná voľne na stiahnutie na www.presbeton.cz (technické návody, vyhlásenie o parametroch, záručný list) alebo na predajných miestach. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky kladenia/zabudovania odporúčame zveriť realizáciu diela v prípade pochybností profesionálnej firme. **Kladenie dlažobných dosiek a kameňov bez škár** (hlavne pri druhoch bez distančníkov) má za následok poškode-nie dlažby vyštípaním hrán a rohov, a to tak vo fáze kladenia, ako aj pri jej používaní. Dodržiavajte odporúčanú šírku škáry (spravidla 3–5 mm). Škáry vyplňujte čistým kremičitým pieskom frakcie 0–2 mm.

Vápenné výkvety

Obyčajne sa prejavujú formou bielych až mliečnych škvŕn rozličného tvaru. Ide o uhličitan vápenatý, ktorý vzniká na povrchu betónového výrobku reakciou hydroxidu vápenatého z betónu s oxidom uhličitým z ovzdušia. Hydroxid vápenatý sa prirodzene tvorí pri zmiešaní cementu s vodou. Pri klasických cementových betónoch je to prirozený jav, ktorý nie je známkou nedostatočnej kvality. Postupom času v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov vápenný výkvet postupne odznieva. Obyčajne je preto najvhodnejšie vyrábať a nechat pracovať prírodu, než sa hned snažiť výkvet odstraňovať, čo môže za určitých okolností, najmä pri použíti chemických prípravkov, viest k narušeniu povrchu a vzhľadu výrobku.



Odlišnosti farebného odtieňa

Na výslednú farebnosť betónového výrobku má vplyv celý rad faktorov, ktoré nie je možné pri priemyselnej výrobe vylúčiť. Ide napríklad o prirodzené farebné odchýlky prírodných vstupných surovín, odlišné teplotné a vlhkostné podmienky pri výrobe a následnom zrení betónových výrobkov a pod. Farebnosť betónových výrobkov sa v určitej miere vyvíja aj dlhodobo pôsobením konkrétnych vplyvov vonkajšieho prostredia (poveternostné vplyvy, druh a intenzita prevádzky, UV žiarenie atď.). Túto vlastnosť majú betónové výrobky spoločnú s prírodnými materiálmi. Betón je tak v tomto smere špecifickým materiálom a nie je možné od neho očakávať identickú farebnosť, na akú sme zvyknutí napr. pri plastoch, náterových hmotách, nábytkových krycích dyhách a pod. V súvislosti s odlišnosťami vzhľadu a farebnosti výrobkov je nutné spomenúť tiež odlišnú mieru nasiakavosti, ktorá v podstate súvisí s originalitou každého betónového výrobku a môže mať výrazný vplyv na farebnosť a celkový vzhľad. Jej prejavom je rôzna doba vysychania povrchu betónových výrobkov po kontakte s vodou, resp. dažďovými zrážkami.



Odreniny povrchu

K odreninám povrchu betónových výrobkov bežne dochádza pri doprave a manipulácii. Z povahy a charakteru tohto materiálu sa odreniny nedajú vylúčiť. Bežné odreniny, ku ktorým dochádza vo väčšine prípadov, postupne vďaka pôsobeniu poveternostných vplyvov a pre-vádzky opticky zanikajú. Pri vodorovných plochách, t. j. pri dlažbách, je tento proces rýchlejší v dôsledku zvýšeného zaťaženia povrchu prirozeným oterom, na ktorý sú betónové povrhy dostatočne dimenzované, naproti tomu pri murovacích prvkoch je potrebné počítať s dlhším časovým horizontom odznenia odrenín.

