

Doporučené složení surovin pro výplňový beton tvarovek

přibližný podíl jednotlivých složek v jednotce betonu		
pojivo-cement	15	% hmotnostní
kamenivo	80	% hmotnostní
voda	5	% hmotnostní

Zjednodušení pro domácí podmínky přípravy betonu				
1 díl = 5% hmotnostních				
pojivo-cement	3 díly	25	kg	1 díl cca 8-9 kg
kamenivo	16 dílů	130	kg	určitou vlhkost obsahuje
voda	1 díl	9 až 10	kg	kamenivo
	cca	160	kg betonu z 1 pytle cementu (25 kg)	

z toho kamenivo celkem		100	% hmot.	130	kg
frakce	0/4	60	% hmot.	80	kg
	4/8	40	% hmot.	50	kg